



HS-6F 產品說明書

● 用途:

HS-6F(EAC type)為本公司新開發之高固成分 PU 樹脂，具高耐熱性、高耐磨耗以及高耐曲折的特性，適用於傢俱、皮帶、鞋類和車用以及特殊要求之皮革用品。

● 產品規格:

項目	固形份(%)	粘 度 cps/25°C	100% MOD Kg/cm ²	拉力強度 Kg/cm ²	伸長率 %
標準	90 ±2	2.5±0.5 萬	33±5	100↑	300↑

● 建議使用配方:

1.HS-6F	100
2.HR-3(硬化劑)	7.6
3.流平劑	0.7

● 包裝: 180 Kg/ca 鐵桶裝。

● 儲存: 置於陰涼乾燥處，適當保存，可存放 3 個月以上。

● 操作條件: 適用梯度升溫環境，最後加工溫度 150°C ↑ 且至少 4 分鐘 ↑。可與 HS-6D 混合調整軟硬度。

● 建議烘乾條件: 110°C x 60s → 140°C x 60s → 160°C x 180s，可依現場機台調整。