

檔 號：

保存年限：

台灣塗料工業同業公會 簽

機關地址：24159 新北市三重區重新路 5 段
609 巷 20 號 3 樓之 7

電 話：(02)2999-3236

傳 真：(02)2999-5312

電子郵件：taipaint@ms29.hinet.net

受文者：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠

發文日期：中華民國 106 年 9 月 26 日

發文字號：(106)台塗總字第 106 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 106 年度第 1 期正
字標記產品檢驗報告(試樣號碼：317AA129~317AA132)
共計 4 份及正字標記產品檢驗抽樣單影本 1 份，敬請 查
照。

說明：依據「正字標記管理規則」第 16 條規定辦理。

正本：經濟部標準檢驗局第六組

副本：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠(不含抽樣單)

理事長 張奇珊

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:317AA130

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03158-Y-106-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

產品名稱	室內地板鋪設用聚胺酯	公司名稱	南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠
規格型號	比重: 1.20	工廠地址	新北市樹林區味王街55號
證明書號	台正字第 03158 號	抽樣日期	106 年 7 月 27 日
適用標準	CNS 6987 A2092 號	檢驗完成日期	106 年 9 月 20 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1.外觀	依第3節規定	符 合	
2.比重	標示值 1.20 ± 0.10	1.20	
3.硬度(Hs)	60~90	83	
4.抗拉強度	3922 kPa 以上	6502 kPa	
5.撕裂強度	98 N/cm 以上	552 N/cm	
6.伸長率	200 % 以上	310 %	
7.耐磨耗性(磨耗量)	3.0 g 以下	0.2 g	
8.老化試驗			
8.1 硬度變化(Hs)	± 5	+ 2	
8.2 抗拉強度保留率	80 % 以上	102 %	
8.3 撕裂強度保留率	80 % 以上	102 %	
8.4 伸長率保留率	80 % 以上	118 %	
9.揮發性有機化合物(VOC)最大限量	符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB	20 g/L	
值	之規定為 550 g/L		
10. 標示	依第6節規定	符 合	
總 評	合 格	(依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6987 執行檢驗)	
備 考	106 年度普查案	主劑: 硬化劑 = 1 : 1	

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

