

檔 號：

保存年限：

## 台灣塗料工業同業公會 簽

機關地址：24159 新北市三重區重新路 5 段  
609 巷 20 號 3 樓之 7

電 話：(02)2999-3236

傳 真：(02)2999-5312

電子郵件：taipaint@ms29.hinet.net

受文者：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠

發文日期：中華民國 106 年 9 月 26 日

發文字號：(106)台塗總字第 106 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 106 年度第 1 期正  
字標記產品檢驗報告(試樣號碼：317AA129~317AA132)  
共計 4 份及正字標記產品檢驗抽樣單影本 1 份，敬請 查  
照。

說明：依據「正字標記管理規則」第 16 條規定辦理。

正本：經濟部標準檢驗局第六組

副本：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠(不含抽樣單)

理事長 張奇珊

## 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:317AA131

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03159-Y-106-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

|                     |                                          |          |                 |
|---------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|
| 產品名稱                | 建築防水用聚胺酯                                 | 公司名稱     | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 |
| 規格型號                | 比重: 1.20                                 | 工廠地址     | 新北市樹林區味王街 55 號  |
| 證明書號                | 台正字第 03159 號                             | 抽樣日期     | 106 年 7 月 27 日  |
| 適用標準                | CNS 6986 A2091 號                         | 檢驗完成日期   | 106 年 9 月 20 日  |
| 檢 驗 項 目             | 國 家 標 準                                  | 檢 驗 結 果  |                 |
| 1.外觀                | 依第3節規定                                   | 符 合      |                 |
| 2.比重                | 標示值 1.20 ± 0.10                          | 1.20     |                 |
| 3.硬度(Hs)            | 20~40                                    | 39       |                 |
| 4.抗拉強度              | 1961 kPa 以上                              | 2095 kPa |                 |
| 5.伸長率               | 300 % 以上                                 | 642 %    |                 |
| 6.撕裂強度              | 59 N/cm 以上                               | 141 N/cm |                 |
| 7.100%彈性模數          | 294 kPa 以上                               | 843 kPa  |                 |
| 8.老化試驗              |                                          |          |                 |
| 8.1 硬度變化(Hs)        | ± 5                                      | - 1      |                 |
| 8.2 抗拉強度            | 1961 kPa 以上                              | 2126 kPa |                 |
| 8.3 伸長率             | 300 % 以上                                 | 721 %    |                 |
| 8.4 撕裂強度            | 59 N/cm 以上                               | 139 N/cm |                 |
| 9.揮發性有機化合物(VOC)最大限量 | 符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB               | 7 g/L    |                 |
| 值                   | 之規定為 550 g/L                             |          |                 |
| 10. 標示              | 依第6節規定                                   | 符 合      |                 |
| 總 評                 | 合 格 (依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6986 執行檢驗) |          |                 |
| 備 考                 | 106 年度普查案 主劑: 硬化劑 = 2:1                  |          |                 |

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張 好

檢驗員

