



## HS-6D 產品說明書

### ● 用途:

HS-6D(EAC type)為本公司新開發之高固成分 PU 樹脂，具高柔軟性、高耐磨耗以及高耐曲折的特性，適用於傢俱、皮帶、鞋類和車用以及特殊要求之皮革用品。

### ● 產品規格:

項目	固形份(%)	粘 度 cps/25°C	100% MOD Kg/cm <sup>2</sup>	拉力強度 Kg/cm <sup>2</sup>	伸長率 %
標準	96 ±2	4.5 ±1 萬	18±5	100↑	300↑

### ● 建議使用配方:

- |              |     |
|--------------|-----|
| 1. HS-6D     | 100 |
| 2. HR-3(硬化劑) | 7.6 |
| 3. 流平劑       | 0.7 |

### ● 包裝: 180 Kg/ca 鐵桶裝。

● 儲存: 置於陰涼乾燥處，適當保存，可存放 3 個月以上。

● 操作條件: 適用梯度升溫環境，最後加工溫度 150°C ↑ 且至少 4 分鐘 ↑。可與 HS-6F 混合調整軟硬度。

● 建議烘乾條件: 110°C x 60s → 140°C x 60s → 160°C x 180s，可依現場機台調整。