

檔 號：

保存年限：

台灣塗料工業同業公會 簽

機關地址：24159 新北市三重區重新路 5 段
609 巷 20 號 3 樓之 7

電 話：(02)2999-3236

傳 真：(02)2999-5312

電子郵件：taipaint@ms29.hinet.net

受文者：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠

發文日期：中華民國 106 年 9 月 26 日

發文字號：(106)台塗總字第 106 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 106 年度第 1 期正
字標記產品檢驗報告(試樣號碼：317AA129~317AA132)
共計 4 份及正字標記產品檢驗抽樣單影本 1 份，敬請 查
照。

說明：依據「正字標記管理規則」第 16 條規定辦理。

正本：經濟部標準檢驗局第六組

副本：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠(不含抽樣單)

理事長 張奇珊

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:317AA129

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03114-Y-106-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

產品名稱	聚胺酯運動場所用鋪設材料	公司名稱	南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠
規格型號	比重: 1.20	工廠地址	新北市樹林區味王街55號
證明書號	台正字第 03114 號	抽樣日期	106 年 7 月 27 日
適用標準	CNS 6482 K3046 號	檢驗完成日期	106 年 9 月 20 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1.外觀	依第2節規定	符 合	
2.比重	標示值 1.20 ± 0.10	1.17	
3.硬度(Hs)	45~65	60	
4.抗拉強度	2.45 MPa 以上	3.28 MPa	
5.撕裂強度	98 N/cm 以上	235 N/cm	
6.伸長率	250 % 以上	460 %	
7.壓縮永久變形率	35 % 以下	34 %	
8.耐磨耗性(磨耗量)	2.5 g 以下	1.0 g	
9.彈性率	30 % 以上	64 %	
10. 老化試驗			
10.1 硬度變化(Hs)	± 5	+ 3	
10.2 抗拉強度保留率	80~150 %	110 %	
10.3 撕裂強度保留率	80~150 %	103 %	
10.4 伸長率	200 % 以上	430 %	
11. 標示	依第5節規定	符 合	
總 評	合 格	(依據 82 年 10 月 26 日修訂公布之 CNS 6482 執行檢驗, 檢驗法 CNS 6483)	
備 考	106 年度普查案	主劑: 硬化劑 = 1 : 1	

一式二份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商

報告簽署人

張 好

檢驗員

