



## 運動場鋪設材 Urecoat(G:綠色 R:紅色) 產品說明書

### 產品特色

Urecoat 系列為二液 MDI 環保型運動場鋪設材，採用原料均符合環保需求，不含 TDI、P 類可塑劑、MOCA 及八大重金屬等毒性化學物質，具輕量化施工用量省，材料不含溶劑且不需添加溶劑即可施工。可用於球場、田徑場及遊樂場所等運動設施，亦可用於花台、園藝等防水處。

### 產品規格

檢測項目	粘度 (CPS/25°C)	硬度 (HS)	抗拉強度 (Kg/cm <sup>2</sup> )	撕裂強度 (Kg/cm)	伸長率 (%)
老化前	0.25±0.1 萬	40±10	20 ↑	6 ↑	250 ↑
老化後		老化前±5	老化前數值之 80%~150%		200 ↑

1. 通過 ISO 5423 耐水解性測試。
2. 通過華東理工大學運動場地檢測項目(GB/T 14833-2011、GB/T 22517.6-2011)。
3. 符合 CNS 6482 K3046。

### 使用方式

1. 主劑：硬化劑(重量配比)=2：1。
2. 充份攪拌均勻於乾燥環境鋪設，地面避免潮濕。
3. 鋪設厚度不宜超過 4mm，有機率表面產生凹孔。
4. 環境溫度 25°C-30°C，施工時間約 20-30 分；30°C 以上約 15-20 分。
5. 半天可半實乾；一天之內可完全乾燥、不黏手，有效縮短工程時間。

### 儲存方式

1. 置於陰涼乾燥處，不使用時請勿開啟。
2. 本產品請自出廠日 3 個月內使用完畢。



通過環保標章證書編號  
環標字第 11890~2 號

### 包裝

淨重:20kg/ca (主劑)及 10kg/ca(硬化劑)鐵桶裝。



通過國際田聯(IAAF)認證跑道