

檔 號：

保存年限：

## 台灣塗料工業同業公會 簽

機關地址：24159 新北市三重區重新路 5 段  
609 巷 20 號 3 樓之 7

電 話：(02)2999-3236

傳 真：(02)2999-5312

電子郵件：taipaint@ms29.hinet.net

受文者：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠

發文日期：中華民國 106 年 9 月 26 日

發文字號：(106)台塗總字第 106 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 106 年度第 1 期正  
字標記產品檢驗報告(試樣號碼：317AA129~317AA132)  
共計 4 份及正字標記產品檢驗抽樣單影本 1 份，敬請 查  
照。

說明：依據「正字標記管理規則」第 16 條規定辦理。

正本：經濟部標準檢驗局第六組

副本：南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠(不含抽樣單)

理事長 張奇珊

# 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:317AA132

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03160-Y-106-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

|                     |                                          |                            |                 |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 產 品 名 稱             | 建築填縫用聚胺酯                                 | 公 司 名 稱                    | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 |
| 規 格 型 號             | 比重：1.25                                  | 工 廠 址                      | 新北市樹林區味王街 55 號  |
| 證 明 書 號             | 台正字第 03160 號                             | 抽 樣 日 期                    | 106 年 7 月 27 日  |
| 適 用 標 準             | CNS 6985 A2090 號                         | 檢 驗 完 成 日 期                | 106 年 9 月 20 日  |
| 檢 驗 項 目             |                                          | 國 家 標 準                    | 檢 驗 結 果         |
| 1.外觀                |                                          | 依第 3 節規定                   | 符 合             |
| 2.比重                |                                          | 標示值 1.25 ± 0.10            | 1.29            |
| 3.硬度(Hs)            |                                          | 10~30                      | 27              |
| 4.抗拉強度              |                                          | 1178 kPa 以上                | 2229 kPa        |
| 5.伸長率               |                                          | 600 % 以上                   | 921 %           |
| 6.撕裂強度              |                                          | 58.8 N/cm 以上               | 117.0 N/cm      |
| 7.下垂度               |                                          | 0 mm                       | 0 mm            |
| 8.老化試驗              |                                          |                            |                 |
| 8.1 硬度(Hs)          |                                          | 10~30                      | 29              |
| 8.2 抗拉強度保留率         |                                          | 80 %以上                     | 90 %            |
| 8.3 伸長率保留率          |                                          | 80 %以上                     | 104 %           |
| 8.4 撕裂強度保留率         |                                          | 80 %以上                     | 91 %            |
| 9.揮發性有機化合物(VOC)最大限量 |                                          | 符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB | 7 g/L           |
| 值                   |                                          | 之規定為 550 g/L               |                 |
| 10. 標示              |                                          | 依第 6 節規定                   | 符 合             |
|                     |                                          |                            |                 |
|                     |                                          |                            |                 |
| 總 評                 | 合 格 (依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6985 執行檢驗) |                            |                 |
| 備 考                 | 106 年度普查案 主劑：硬化劑 = 3：1                   |                            |                 |

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張好

檢驗員

